

オリベスト株式会社
技術本部
技術グループ
〒520-2323滋賀県野洲市三上2110
TEL 077-587-5041(直)
FAX 077-586-3316(直)

試作品品質試験成績書

製品名	HTT-100
-----	---------

		HTT-100		
ロット No.		501-M320		
製品 No.		0001		
厚 さ (mm)		0.152		
坪 量 (g/m ²)		101.3		
密 度 (g/cm ³)		0.666		
引張強度 (N/15mm)	MD	51.0		
	CD	18.6		
引裂強度 (mN)	CD	921		
灼熱減量 (%)		80.9		
水分率 (%)		1.8		
備 考				